

Glasgewebe

mit beidseitiger Silikon-Beschichtung, rot

Glass fabric on both sides with silicone coating, red,

Стеклоткань с двухсторонним силиконовым покрытием, красная

Rohgewebe / raw fabric / ткань			
Garn / Yarn / нити			
Kette / warp / основа	EC9	od. 204 tex	± 5 %
Schuss / weft / уток	EC9	od. 204 tex	± 5 %
Fadenzahl Kette / thread count warp/ количество нитей основа	16,0 Fd / cm		± 5 %
Fadenzahl Schuss / Thread count weft/ количество нитей уток	15,0 Fd / cm		± 5 %
Gewicht / weight / вес	430 g/m ²		± 5 %
Bindung / bond / переплетение	Satin		
Temperaturbeständigkeit / temperature resistance/ температурная устойчивость	550 °C		
Beschichtetes Gewebe / Coated fabric / Ткань с покрытием			
Beschichtung / lamination / покрытие	Beidseitig mit hochtemperaturbeständigem, rot Silikon/ Coated on both sides with high temperature resistant red silicone / с обеих сторон покрыт красным силиконом, устойчивым к высокой температуре		
Gewicht / weight / вес	960 g/m ²		± 10 %
Dicke / thickness / толщина	0,80 mm		± 10 %
Zugfestigkeit Kette / Tensile strength warp / предел прочности основы при растяжении	> 4600 N/5cm		
Zugfestigkeit Schuss Tensile strength of weft предел прочности утка при растяжении	> 4400 N/5cm		
Temperaturbeständigkeit / temperature resistance/ температурная устойчивость	-40°C bis 250 °C		

Die in den Materialdatenblättern angegebenen technischen Daten sind Erfahrungswerte aus laufenden Produktionen und stellen keine Beschaffenheitsvereinbarung dar. Sie beziehen sich auf die gelieferte Ware im Ursprungszustand ohne Ver- und Bearbeitung durch den Kunden. Die Zurverfügungstellung der Daten erfolgt nur zu Informationszwecken und dient lediglich als Anhaltspunkt. Es befreit den Kunden nicht davon, vor Ver- und Bearbeitung des Produkts eine selbständige Prüfung auf Eignung für den vom Kunden vorgesehenen Einsatzzweck und der daraus folgenden Haftung vorzunehmen.